

Minimale Standzeiten vor Farbauftrag

Stand 07/07

Beschichtung	maxit					
	Untergrund	Dispersionsfarbe A	Silikatfarbe A	EG -Farbe A	Siliconharzfarbe A	Solarfarbe A
neue mineralische pulverförmige Edelputze (z.B. maxit ip color Plus, maxit ip 44)	3 Tage zweimalig	14 Tage zweimalig	3 Tage einmalig bzw. zweimalig ***	3 Tage zweimalig, 3 Tage Hydrogrund und einmalig, 14 Tage einmalig	3 Tage zweimalig	3 Tage zweimalig
neuer Siliconharzputz z.B. maxit Silco A	n.e.	n.e.	n.e.	3 Tage einmalig bzw. zweimalig ***	3 Tage zweimalig	3 Tage zweimalig
neuer Silikatputz z.B. maxit Sil A	n.e.	8 Tage einmalig, Farbton und witterungsabhängig zweimalig	3 Tage einmalig bzw. zweimalig ***	8 Tage zweimalig, 3 Tage Hydrogrund und einmalig, 14 Tage einmalig	3 Tage zweimalig	3 Tage zweimalig
neuer Kunstharzputz z.B. maxit Spectra A	3 Tage einmalig bzw. zweimalig ***	n.e.	3 Tage einmalig bzw. zweimalig ***	3 Tage einmalig bzw. zweimalig ***	3 Tage einmalig bzw. zweimalig ***	3 Tage einmalig bzw. zweimalig ***
neuer Solarputz A	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	3 Tage einmalig	3 Tage einmalig
alte Anstriche	zweimalig	n.e.	zweimalig	zweimalig	zweimalig	zweimalig

***** Bei intensiven Farbtönen z. B. Farbkarte maxit color nature und ungleichen Farben z.B. weißer Putz und farbiger Anstrich ist generell ein zweimaliger Anstrich auszuführen!**

n.e.	nicht empfehlenswert
------	----------------------

Die Tabelle bezieht sich auf Trocknung bei Normalbedingungen (+ 20°C / 65 % Luftfeuchte). Bei niedrigeren Temperaturen und hoher Luftfeuchte müssen unter Umständen längere Trocknungszeiten berücksichtigt werden.