

maxit ton SM 20 M Spritzmörtel

Produktbeschreibung

Trockenspritzmörtel mit Mikrosilika C25/30
Expositionsklassen: XC4, XF1, XA1,
Werksgemischter Trocken-Spritzmörtel mit
Mikrosilika nach DIN 18551 von gleichbleibend
hoher Qualität für Beton-Sanierarbeiten.

Arbeitsanweisung

Als Spritzmörtel für Betonsanierungen und
Auskleidungen. Feinbetonarbeiten sowie
Instandsetzungen und Reprofilierung von Brand-
schäden, Brücken- und Tiefgaragen, Beton-
flächen. Als Finnisch bei Spritzbetonarbeiten
besonders gut geeignet. Nachbehandlung
nach DIN 1045-2.

Nachbehandlung

Nach DIN 1045-2

Lagerung

9 Monate

Lieferform

Siloware

Technische Daten

Vollbelastbar	28 Tagen
Ergiebigkeit	1 Tonne ca. 540 Liter Frischmörtel
Innenanwendung	Ja
Außenanwendung	Ja
Druckfestigkeit Klasse	C25/30
Brandverhalten	A 1
Bindemittel	Zement
Zusatzstoff	Mikrosilika
Gesteinskörnung	0-2 mm
Frostbeständigkeit	Ja
Fasern	Nein
Elastizitätsmodul	ca. 25-28000 N/mm ²

Dokumente

[Sicherheitsdatenblatt](#)

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf
unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und
Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der
Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und
Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen
Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine
Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung
bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet
werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende
Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets
in eigener Verantwortung zu beachten
Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle
früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.