

## maxit ton LVM Leichtverfüllmörtel

### Produktbeschreibung

maxit ton LVM ist ein nicht pumpfähiger Leichtverfüllmörtel mit einem Größtkorn von 4 mm unter Verwendung von leichter Gesteinskörnung sowie Blähglas und Blähton, der hinsichtlich seiner Festigkeitseigenschaften vergleichbar mit einem LC 20/22 ist.

### Eigenschaften

- geringe Trockenrohddichte
- hohe Ergiebigkeit
- gute Druckfestigkeit
- nicht pumpfähig

### Anwendung

Zum Ausgleichen von Unebenheiten, wie Gewölbekappen u.ä. und zum Verfüllen von Schalsteinsystemen oder verlorenen Schalungen.

### Untergrund

- trocken
- staubfrei
- fettfrei
- statisch unbedenklich

### Technische Daten

<b>Druckfestigkeit nach 28 Tagen</b>	ca. 25,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Wasserbedarf</b>	ca. 18 %
<b>Konsistenz</b>	F 3, weich
<b>Baustoffklasse</b>	A1, nicht brennbar
<b>Trockenrohddichte</b>	ca. 1500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Schwindmaß</b>	ca. 1 mm / m
<b>Ergiebigkeit</b>	1 to = 750 ltr.

### Verarbeitung

maxit ton LVM Leichtverfüllmörtel mit sauberem Wasser in weicher Konsistenz anmischen. Der Leichtverfüllmörtel ist nicht pumpfähig, der Mörtel muß unmittelbar nach dem Anmischen verarbeitet werden. Die Mindesteinbaustärke von 8 cm darf nicht unterschritten werden. Mörtel nicht unter + 5 °C und nicht über + 30 °C Luft- und Ziegeltemperatur verarbeiten. maxit ton LVM ist in Anlehnung an DIN 1045 nachzubehandeln.

### Wichtige Hinweise

Für das Produkt kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert oder über das Internet unter [www.maxit-kroelipa.de](http://www.maxit-kroelipa.de) abgerufen werden; beachten Sie auch die Hinweise auf den Gebinden.

## Lieferform

---

30 kg / Sack, 42 Sack / Euro-Pal.  
maxit Silologistik

## Lagerung

---

Im original verschlossenem Gebinde, trocken  
mindestens 6 Monate lagerfähig.  
Siloware mindestens 9 Monate.

## Entsorgung

---

Abgebundene, ausgehärtete Produktreste  
als Bauschutt, vollständig entleerte  
Papiersäcke über Interseroh.

## Rechtliche Hinweise

---

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Franken maxit GmbH & CO.  
**Azendorf 63**  
D-95359 Kasendorf  
**Telefon +49 (0) 9220-18-0**  
**Telefax +49 (0) 9220-18-200**  
[www.franken-maxit.de](http://www.franken-maxit.de)

maxit Baustoffwerke GmbH  
**Brandensteiner Weg 1**  
D-07387 Krölpa  
**Telefon +49 (0) 3647-433-0**  
**Telefax +49 (0) 3647-433-380**  
[www.maxit-kroelipa.de](http://www.maxit-kroelipa.de)