

maxit Elastik Farbe A

Rissüberbrückende Farbe

Produktbeschreibung

LSM-frei
maxit Elastik Farbe A ist ein lösungsmittelfreies, kälteelastisches, rissüberbrückendes Farbsystem, das sich durch sehr hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Weiß oder nach Farbtonkarten.

Anwendung

maxit Elastik Farbe A ist eine wasserabweisende und diffusionsfähige Sanierungsfarbe für alle mineralischen Putze, Wärmedämmputze sowie Altputze, die ruhende Schwund-, Haar-, Putzschalen- oder Stoß-, Lagerfugenrisse mit einer Breite von maximal 0,5 mm aufweisen. Die dauerhafte rissüberbrückende Wirkung ist von der Schichtdicke des Farbsystems (siehe Ergiebigkeit) abhängig. Standardmäßig algizid und fungizid (biozid) eingestellt. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Untergrund

Bei sauberen und trocknen Untergründen ist eine Vorgrundierung nicht erforderlich. Bei leicht sandenden Untergründen muss maxit prim 1070 Tiefgrund vorgestrichen werden. Bei größeren Strukturen reicht eine Verdünnung mit 5 % bis maximal 10 % sauberem Wasser als Grundvoranstrich aus.

Verarbeitung

maxit Elastik Farbe A wird nach gründlichem Aufrühren unverdünnt mit Lammfellrolle, Bürste oder geeignetem Spritzwerkzeug satt aufgetragen.

Die Objekt- und Umgebungs-temperatur darf nicht unter +5 °C und über +30 °C liegen.

Praktischer Hinweis

maxit Edelputze / Farbsysteme für außen sind so rezeptiert, dass sie große Sicherheit gegen das Auftreten von Algen oder Pilzen bieten. Ob und in welchem Umgang Algen oder Pilze auftreten, richtet sich insbesondere nach den örtlichen Gegebenheiten und den vorherrschenden Umweltbedingungen.

Besonders zu beachten

Für eine dauerhafte Überbrückung von bautechnischen Rissen (statische Ursachen) kann keine Gewährleistung übernommen werden! Nicht mit andersartigen Materialien mischen. Vor der Verarbeitung Material gut aufrühren. Angrenzende Bauteile gut abdecken, bzw. gegen Spritzer schützen. Werkzeuge nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Qualität

Der Einsatz bewährter und fortlaufend kontrollierter Rohstoffe garantiert gleichbleibend gute Qualität. Modernste Fertigungsanlagen sorgen für konstante Produkteigenschaften.

Lagerung

Vor Frost schützen. In original verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.

Lieferform

In Eimern à 5 l auf Paletten à 60 Eimer = 300 l.
In Eimern à 15 l auf Paletten à 24 Eimer = 360 l.

Technische Daten

Materialverbrauch	Je nach Art und Saugverhalten des Untergrundes ca. 0,60-1,00 l/m ² . Achtung: Raue Oberflächen können den Verbrauch erhöhen. Exakte Verbrauchsmengen sind durch Anlegen von Probeflächen zu ermitteln! Um die notwendige Verbrauchsmenge und somit den notwendigen Anstrich zu erreichen, muss gegebenenfalls mit zwei Anstrichen gearbeitet werden.
Trocknungszeit	Die Trockenzeiten liegen bei Normalbedingungen (+20 °C /65 % Luftfeuchte) bei ca. 12 Stunden, tiefere Temperaturen und höhere Luftfeuchte verlängern diese Zeit.
Anwendung außen	Ja
Anwendung innen	Nein

Umweltrelevante Hinweise

Die Gebinde sind restlos zu entleeren und dem Recycling zuzuführen.

Sicherheitshinweise

Standardmäßig algizid und fungizid (biozid) eingestellt. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Dokumente

[Sicherheitsdatenblatt](#)

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Franken maxit GmbH & CO.

Azendorf 63

D-95359 Kasendorf

Telefon +49 (0) 9220-18-0

Telefax +49 (0) 9220-18-200

www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH

Brandensteiner Weg 1

D-07387 Krölpa

Telefon +49 (0) 3647-433-0

Telefax +49 (0) 3647-433-380

www.maxit-kroelpa.de