

maxit mur 960

Trass-Naturstein-Verlegemörtel

Produktbeschreibung

Trass-Naturstein-Verlegemörtel M 10, 0-4 mm Körnung zum Verlegen von Natur- und Kunststeinplatten und Edelpflaster im Dickbettverfahren im Innen- und Außenbereich. Frost- und Tausalzbeständigkeit.

Anwendung

maxit mur 960 ist ein Trass-Naturstein-Verlegemörtel für Beläge aus Naturstein/Kunststeinplatten, Edelpflaster im Dickbettverfahren. Innen und Außen

Besonders zu beachten

Optimale Standfestigkeit, leichte Verarbeitung, reduziertes Risiko der Natursteinverfärbung.

Lagerung

Trocken und geschützt; 9 Monate lagerfähig.

Lieferform

Silomischstation, in Papiersäcken à 40 kg, 30 Sack/Pal.

Umweltrelevante Hinweise

Gebinde restlos entleeren und dem Recyclingsystem zuführen.

Technische Daten

Druckfestigkeitsklasse	M 10 EN 998-2
Ergiebigkeit	1 Tonne ergibt ca. 580 l Frischmörtel
Außenanwendung	Ja
Innenanwendung	Ja
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	>10 N/mm ²
Winterrezeptur	Nein
Frostbeständigkeit	Ja
Verarbeitungszeit	ca. 2-3 Std. (+20°C) Verfügbar nach ca. 24 Std.

Sicherheitshinweis

Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Dokumente

[Sicherheitsdatenblatt, CE-Declaration](#)

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.