

## maxit purcalc 3030

### Aufbrennsperre

#### Produktbeschreibung

maxit purcalc 3030 ist eine gebrauchsfertige, weißpigmentierte Grundierung für den Innenbereich auf mineralischer Basis. Durch die Grundierung wird das Saugverhalten des Unterputzes (z. B. maxit purcalc 380 Kalk-Grundputz, purcalc 381 Reinkalk-Grundputz, purcalc 315 Kalk-Dünnschichtputz) deutlich reduziert und egalisiert, so dass ein idealer Untergrund für den nachfolgenden Oberputz erzielt wird.

#### Anwendung

Als Vorbehandlung vor dem anschließenden Auftrag von mineralischen und pastösen maxit Oberputzen, z. B. maxit purcalc 320 Kalkedelputz, purcalc 325 Sumpfkalkabrieb.

#### Untergrund

Alle tragfähigen Kalk- und Kalk-Zement Unterputze im Innenbereich. Der Untergrund muss trocken, fest sowie frei von Staub und losen Teilen, bzw. Trennmittel sein.

#### Verarbeitung

maxit purcalc 3030 Aufbrennsperre nach gründlichem Aufrühren unverdünnt mit Lammfellrolle, Bürste, Quast oder geeignetem Spritzwerkzeug satt auftragen und trocknen lassen. Die Objekt- und Umgebungstemperatur darf nicht unter + 5° C und über +30° C liegen. Bevor die nachfolgenden Arbeiten begonnen werden können, muss gewährleistet sein, dass die grundierte Oberfläche ausreichend trocken ist. Die Trocknungszeiten liegen bei Normalbedingungen bei ca. 12 Stunden.

#### Praktischer Hinweis

Im Zweifelsfall in bezug auf Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten Beratung anfordern! Im übrigen gelten die Bestimmungen der aktuellen Normen.

#### Besonders zu beachten

Nicht mit andersartigen Materialien mischen. Vor der Verarbeitung Material gut aufrühren. Angrenzende Bauteile gut abdecken, bzw. gegen Spritzer schützen. Werkzeuge nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

#### Qualität

Der Einsatz bewährter und fortlaufend kontrollierter Rohstoffe garantiert gleichbleibend gute Qualität. Modernste Fertigungsanlagen sorgen für konstante Produkteigenschaften.

#### Lagerung

Vor Frost schützen. In original verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.

#### Lieferform

In Eimer à 15 Liter, auf Paletten à 24 Eimer.

#### Umweltrelevante Hinweise

Die Gebinde sind restlos zu entleeren und dem Recycling zuzuführen.

#### Technische Daten

Materialverbrauch	maxit purcalc 3030 Aufbrennsperre wird unverdünnt verarbeitet. Je nach Art und Saugverhalten des Untergrundes sowie dem gewählten Auftragsverfahren ca. 0,15 – 0,20 l / m <sup>2</sup> . Exakte Verbrauchsmengen sind durch Anlegen von Probeflächen zu ermitteln!
Ergiebigkeit	0,15 – 0,20 l/m <sup>2</sup>
Verpackung	Vor Frost schützen. In original verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.
Trocknungszeit	Die Trockenzeiten liegen bei Normalbedingungen (+ 20 °C /65 % Luftfeuchte) bei ca. 12 Stunden, tiefere Temperaturen und höhere Luftfeuchte verlängern diese Zeit.

Innenanwendung	Ja
Außenanwendung	Ja
Verarbeitungstemperatur	+ 5 bis 30° C

## Dokumente

[Sicherheitsdatenblatt](#)

## Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

**Franken maxit GmbH & CO.**  
Azendorf 63  
**D-95359 Kasendorf**  
Telefon +49 (0) 9220-18-0  
Telefax +49 (0) 9220-18-200  
[www.franken-maxit.de](http://www.franken-maxit.de)

**maxit Baustoffwerke GmbH**  
Brandensteiner Weg 1  
**D-07387 Krölpa**  
Telefon +49 (0) 3647-433-0  
Telefax +49 (0) 3647-433-380  
[www.maxit-kroelpa.de](http://www.maxit-kroelpa.de)