

maxit Glätt- und Füllspachtel

Produktbeschreibung

maxit Glätt- und Füllspachtel ist eine Celluloseverstärkte Gips­spachtel­masse für Innen. In Anlehnung an DIN 1168 mit Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften.

Anwendung

maxit Glätt- und Füllspachtel eignet sich hervorragend zum Glätten großer Flächen im Innenausbau. maxit Glätt- und Füllspachtel eignet sich zum Herstellen von planen, glatten, spannungsfreien Wand- und Deckenflächen, zum Füllen von Löchern und Rissen und zum Verfugen von Gipskartonplatten. maxit Glätt- und Füllspachtel ist geeignet für Spachtelarbeiten auf mineralischen Untergründen – wie Putz, Beton, Stein u.ä. Nicht anwendbar auf Glas, Kunststoff, Holz, Metall und Dispersionsuntergründen.

Untergrund

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs-, silikon-, staubfrei und tragfähig sein. Verschmutzte und sandende Oberflächen sind ganzflächig je nach Untergrund durch Abwaschen, Abbürsten oder Hochdruckheißwasserstrahlen zu reinigen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit maxit prim 1070 Tiefengrund LF vorbehandeln. Bei Reinigung durch Wassereinsatz ist auf ausreichende Trocknung der Untergründe zu achten. Lose Farbreste, lockeren Putz und Tapetenreste entfernen.

Bei Mikrobenbefall ist eine spezielle Vorbehandlung notwendig (siehe Merkblatt „Mikrobenbefall“).

Verarbeitung

Klares, kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und maxit Glätt- und Füllspachtel einstreuen. Kräftig durchrühren, so dass ein klumpenfreier Mörtel entsteht. Zum Füllen von Rissen und Löchern eine festere Konsistenz verwenden als für vollflächige Spachtelungen. Nach 2-3 Minuten Reifezeit kann die Spachtelmasse mit einem Spachtel oder einer

Kelle verarbeitet werden. Kleine Unebenheiten können vor dem vollständigen Erhärten mit einem nassen Schwammbrett beseitigt werden. Nach dem Durchtrocknen ist ein Nachschleifen der gespachtelten Fläche möglich.

Die angeteigte Masse bleibt ca. 1 ½ Stunde verarbeitungsfähig.

Beschichtung

Mit allen üblichen Tapeten und maxit Anstrichsystemen. Vor Ausführung von Anstrich- oder Tapezierarbeiten wird die eingehende Prüfung des Untergrundes aus maxit Glätt- und Füllspachtel vorausgesetzt.

Besonders zu beachten

Angemischten Mörtel zügig verarbeiten. Versteiftes Material nicht mehr weiter verwenden.

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder Einsatzmöglichkeiten Beratung anfordern. Keine Fremdstoffe beimischen.

Lagerung

Trocken und frostfrei auf Paletten mindestens 6 Monate lagerfähig.

Lieferform

In Papiersäcken à 25 kg auf Paletten à 32 Sack = 0,800 t.

Technische Daten

Verbrauch	ca. 1,2 Trockenmaterial m ² pro mm Schichtstärke
Verarbeitungstemperatur	Nicht verarbeiten bei Luft- und/oder Objekttemperaturen unter 5 °C und über 30 °C.
Anwendung außen	Nein
Anwendung innen	Ja
Brandverhalten	A 1, nicht brennbar
Biegezugfestigkeit	3B, 203 N nach DIN EN 13963
Trockenzeit (bei + 20°C und 65% Luftfeuchte)	Erstarrungsbeginn: nach 90 min. Erstarrungsende: nach 150 min.
Wasserbedarf	1,8 – 2,0 Volumenanteile Pulver zu 1,0 Volumenanteil Wasser (z.B. 1 kg Pulver auf 650 ml Wasser)

Franken maxit GmbH & CO.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon +49 (0) 9220-18-0
Telefax +49 (0) 9220-18-200
www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpä
Telefon +49 (0) 3647-433-0
Telefax +49 (0) 3647-433-380
www.maxit-kroelpa.de

Verarbeitungszeit ca. 45 - 60 Minuten

Dokumente

[Sicherheitsdatenblatt, CE-Declaration](#)

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Franken maxit GmbH & CO.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon +49 (0) 9220-18-0
Telefax +49 (0) 9220-18-200
www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon +49 (0) 3647-433-0
Telefax +49 (0) 3647-433-380
www.maxit-kroelpa.de