

## maxit Schnellspachtel Akkord

### Produktbeschreibung

maxit Schnellspachtel-Akkord ist ein gebrauchsfertiger, atmungsaktiver Kunstharzspachtel für vollflächige Verspachtelungen von Decken und Wänden im Innenbereich.

### Anwendung

maxit Schnellspachtel-Akkord eignet sich hervorragend zum Ausbessern, Glätten und Beschichten unebener, rauer Untergründe sowie zur sicheren Spachtelung von Betonfertigbauelementen, Feinputz- und Strukturputzflächen. Er ist besonders standfest und eignet sich bestens zum Überspachteln von Glasfasergewebe. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (Putz, Beton, Ziegel u.ä.) Dispersionsfarben und Gipskartonplatten. Nicht geeignet für Spachtelungen auf Kunststoff und Metall.

### Untergrund

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs-, silikon- und staubfrei sein. Verschmutzte und sandende Oberflächen sind ganzflächig je nach Untergrund durch Abwaschen, Abbürsten oder Hochdruckheißwasserstrahlen zu reinigen. Bei Reinigung durch Wassereinsatz ist auf ausreichende Trocknung der Untergründe zu achten. Lose Farbreste, lockeren Putz und Tapetenreste entfernen. Bei Mikrobenbefall ist eine spezielle Vorbehandlung notwendig (siehe Merkblatt „Mikrobenbefall“).

### Verarbeitung

maxit Schnellspachtel Akkord ist gebrauchsfertig. Die Spachtelmasse mit rostfreier Glättkelle in gewünschter Schichtstärke bis max. 5mm aufziehen. Kleine Unebenheiten können vor dem Erhärten mit einem nassen Schwamm beseitigt oder nach Durchtrocknung abgeschliffen werden. maxit Schnellspachtel Akkord ist gebrauchsfertig.

Die Spachtelmasse mit rostfreier Glättkelle in gewünschter Schichtstärke bis max. 5mm aufziehen. Kleine Unebenheiten können vor dem Erhärten mit einem nassen Schwamm beseitigt oder nach Durchtrocknung abgeschliffen werden. Um bei Ausbesserungsarbeiten ein ungleichmäßiges Auftrocknen nachfolgender Anstriche zu vermeiden, kann es erforderlich sein, die ausgebesserten Stellen oder auch die gesamte Fläche zu grundieren.

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

### Beschichtung

Mit allen üblichen Tapeten und maxit Anstrichsystemen. Vor Ausführung von Anstrich- oder Tapezierarbeiten wird die eingehende Prüfung des Untergrundes aus maxit Haftspachtel vorausgesetzt.

### Besonders zu beachten

Angemischten Mörtel zügig verarbeiten. Versteiftes Material nicht mehr weiter verwenden.

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder Einsatzmöglichkeiten Beratung anfordern. Keine Fremdstoffe beimischen.

### Lagerung

Trocken und frostfrei auf Paletten mindestens 6 Monate lagerfähig.

### Lieferform

In Eimer à 15 kg.

### Technische Daten

Verbrauch	ca. 1,7/m <sup>2</sup> pro mm Schichtstärke. Exakte Verbrauchsmengen durch Anlegen von Probe- flächen ermitteln
Verarbeitungstemperatur	Nicht verarbeiten bei Luft- und/oder Objekttemper- aturen unter 5 °C und über 30 °C.
Anwendung außen	Nein
Anwendung innen	Ja
Bindemittelbasis	Styrol-Acrylat-Dispersion

Trockenzeit (bei + 20°C und 65% Luftfeuchte)	Erstarrungsbeginn: nach ca. 4 Stunden. Erstarrungsende: nach 7 Stunden.
Verdünnung	Bei Bedarf mit Wasser

### **Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
Eingetrocknete Materialreste können nach  
Europäischem Abfallkatalog-Schlüssel-Nr.  
170701 (gemischte Bauabfälle), bzw. Nr.  
080105 (ausgehärtete Farben und Lacke) sowie  
als Hausmüll entsorgt werden.

### **Rechtliche Hinweise**

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf  
unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und  
Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der  
Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und  
Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen  
Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine  
Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung  
bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen  
konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet  
werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende  
Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets  
in eigener Verantwortung zu beachten  
Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle  
früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

**Franken maxit GmbH & CO.**  
Azendorf 63  
**D-95359 Kasendorf**  
Telefon +49 (0) 9220-18-0  
Telefax +49 (0) 9220-18-200  
[www.franken-maxit.de](http://www.franken-maxit.de)

**maxit Baustoffwerke GmbH**  
Brandensteiner Weg 1  
**D-07387 Krölpa**  
Telefon +49 (0) 3647-433-0  
Telefax +49 (0) 3647-433-380  
[www.maxit-kroelpa.de](http://www.maxit-kroelpa.de)